

Informații Tehnice

Alpina SockelQuarz Alpina SockelQuarz fein

Tencuială din piatră naturală pe bază de dispersie din rășini sintetice pentru acoperiri decorative ale suprafețelor interioare și exterioare.

Descrierea produsului

Domeniu de utilizare:

Acoperiri decorative de exterior din piatră naturală, pe bază de dispersie din rășini sintetice pentru socluri de fațade, stâlpi, zone frontale ale balcoanelor și teraselor, ancadramente de uși și ferestre, sisteme de termoizolații, etc.

Liant: Acrilat pur.

Proprietăți:

Rezistență mecanică ridicată la zgârieturi și lovituri, neinflamabilă, capacitate de difuzie la vaporii de apă și dioxid de carbon, rezistență la intemperii, ușor de curățat prin spălare.

Date tehnice:

Alpina SockelQuarz: Densitatea materialului în stare proaspătă: 1,8 kg/dm³; Absorbția de apă: Clasa W2. Valoarea de rezistență la difuzia vaporilor de apă: clasa V2. Aderența: $\geq 0,65$ MPa

Alpina SockelQuarz fein: Densitatea materialului în stare proaspătă: 1,7 kg/dm³; Absorbția de apă: clasa W2. Rezistența la difuzia vaporilor de apă: clasa V2. Aderența: $\geq 0,3$ MPa

Consistență:

Sub formă de pastă. Material gata preparat pentru aplicare.

Nuanță:

Alpina SockelQuarz: Steingrau, Klinkerrot, Dolomitbraun, Bergbraun, Kaffeebraun

Alpina Buntsteinputz fein: Capuccino

Depozitarea:

La loc răcoros, ferit de îngheț. Produsul sigilat poate fi depozitat timp de 24 luni.

Sfaturi legate de siguranță:

R52/53 Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic. S2 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. S26 La contactul cu ochii, se spală imediat cu multă apă și se consultă medicul. S28 La contactul cu pielea, se spală imediat cu multă apă și săpun. S29 A nu se arunca la canalizare. S61 A se evita dispersarea în mediu. S39 A se proteja corespunzător ochii/fața. S62 În caz de înghițire, a nu se provoca vomă; se consultă imediat medicul și i se arată ambalajul (recipientul) sau eticheta. S23 A nu inspira vaporii/aerosolii formați la pulverizare.

Dezafectare:

Se reciclează numai ambalajele goale. Resturile lichide de material se dezafectează conform prevederilor legale ca deșeuri de vopsele pe bază de apă, resturile uscate de material ca vopsele uscate sau gunoi menajer. C.



Este un produs recomandat a fi aplicat doar de către profesioniști !



Ambalare:

Alpina SockelQuarz 25 kg
Alpina SockelQuarz fein 25 kg

Aplicare

Componența straturilor:

Alpina SockelQuarz și Alpina SockelQuarz fein se aplică cu fierul de glet drept, la granulație, și se netezește ud pe ud într-o singură direcție.

Pentru a se evita apariția înădărilor (îmbinări între straturi) se vor aloca un număr suficient de muncitori corespunzător mărimii obiectivului pentru ca materialul să fie aplicat pe toată suprafața „ud-în-ud”. Se va lucra întotdeauna suprafețele în întregime, fără întrerupere.

La folosirea de materiale naturale pot apărea mici fluctuații de culoare. De aceea, pe suprafețe alăturate se va aplica doar material aparținând aceleiași șarje de producție iar materialele care provin din șarje diferite se vor amesteca între ele.

Procedeul de aplicare:

Sunt valabile instrucțiunile generale de aplicare a tencuielilor structurabile Alpina.

Grunduire:

Alpina SockelQuarz și SockelQuarz fein necesită întotdeauna o grunduire prealabilă. Suprafața se grunduiește cu Alpina Putzgrund, dacă e posibil nediluat, într-o culoare asemănătoare cu cea a stratului final, aplicându-se cu rola. Grundul se lasă să se usuce bine.

Consum:

Alpina Putzgrund:

cca. 220 g/m²

Alpina SockelQuarz:

cca. 5-6 kg /m²

Alpina SockelQuarz fein:

cca. 3-4 kg /m²

Temperatura minimă de aplicare:

A nu se aplica la o temperatură sub +7°C (mediu, material, suprafață suport), sau sub acțiunea directă a razelor solare, în condiții de vânt foarte puternic, ploaie fără a se lua măsuri preventive, umiditate ridicată a aerului, ceață! Aceste condiții trebuie să persiste cel puțin încă 2 zile după aplicare. Atenție la înghețul de peste noapte.

Timpe de uscare:

La +20°C și 65% umiditatea relativă a aerului, Alpina SockelQuarz și Alpina SockelQuarz fein este uscat după aproximativ 24 ore. Uscat în profunzime și posibilitatea aplicării unui nou material după 2-3 zile.

Tencuiala se usucă fizic prin crearea de film a dispersiei și prin evaporarea apei din material. În special în sezonul rece precum și în cazul umidității crescute acești timpi de uscare se prelungesc.

Curățirea instrumentelor de lucru: Se curăță imediat după utilizare, cu multă apă.

Suprafețe recomandate:

A se vedea Domeniul de utilizare a produsului. În zona soclului, Alpina SockelQuarz și SockelQuarz fein va fi aplicat numai pe tencuieli de ciment sau pe stratul de armare a sistemelor de termoizolație.

Pregătirea stratului suport:

Suprafețele trebuie să fie curate, lipsite de substanțe de separare, să nu se descompună, să fie uscate și să nu conțină substanțe care duc la lipsa aderenței. Tencuielile noi se vor lăsa să se usuce timp de 3-4 săptămâni. La aplicarea în cadrul sistemelor de termoizolație, stratul de armare trebuie să fie bine întărit și uscat.

Pregătirea materialului:

Alpina SockelQuarz și SockelQuarz fein sunt gata pregătite pentru aplicare. În cazul temperaturilor ridicate este posibilă o ajustare a consistenței prin adăugarea de puțină apă.

Indicații speciale:

Pe perioada de uscare, pentru a se evita ca suprafața să fie udată de ploaie, dacă este cazul, suprafața se va proteja cu panouri. Alpina SockelQuarz nu este destinat suprafețelor orizontale cu acumulare de apă.

Date privind consumul:

Alpina Putzgrund:

cca. 220 g/m²

Caparol Buntsteinputz:

cca. 5,5 kg /m²

Caparol Buntsteinputz fein:

cca. 3,5 kg /m²

Informații tehnice Nr. 4066 • Data: Aprilie 2021

Această informație tehnică s-a editat pe baza celor mai noi cunoștințe tehnice și a experienței noastre. Din cauza multitudinii tipurilor de straturi suport și a condițiilor de aplicare, cumpărătorul/aplicatorul este obligat să verifice pe propria răspundere compatibilitatea produsului cu destinația utilizării și cu condițiile individuale de aplicare.

DAW Bența România S.R.L .

Sâncraiu de Mureș, Str. Principală

nr. 201, RO-547525 Târgu Mureș

Email: alpina@caparol.ro

Tel/Fax: 0265-320522, 0265-320354

Internet: www.alpinacolor.ro

În cazul apariției unei ediții mai noi, acest document își pierde valabilitatea.